


# fiora

# Essential



CE



## DIMENSIONI (vedi pagina 2)

- Larghezza: da 700 a 1000 mm
- Lunghezza: da 700 a 2000 mm
- Spessore: da 22 a 27 mm

## FINITURE



Pizarra

## COLORI<sup>1</sup>

### COLORI TINTA UNITA:



OP  
Blanco Total



OT  
Blanco Roto



40M  
Nude



40T  
Bone



36T  
Capuccino



41M  
Seda



31T  
Gris



37T  
Cenere



22T  
Negro

Disponibili campioni di colori e finiture.

## GRIGLIA



Griglia in acciaio  
inossidabile

## MATERIALE

- Piatto:** Silexpol® (miscela di resina di poliuretano e altri minerali).
- Griglia:** finitura in acciaio inossidabile.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Finitura antiscivolo: classe III (metodo di analisi: UNE-ENV 12633: 2003).
- Nanobath: batteriostatico e fungistatico.
- Il piatto si può tagliare su misura per adattarlo al luogo in cui verrà installato.
- Installazione sul pavimento, sopraelevata rispetto al pavimento o a livello con il pavimento.
- Totalmente piatto nella parte inferiore.
- 100% impermeabile, non richiede membrana.
- Facile installazione con silicone, mastice in poliuretano o MS.
- Protezione contro i raggi UV.
- Facile da riparare.

## COMPRESO

- Piatto doccia.
- Sifone Essential<sup>2</sup>.
- Griglia in acciaio inossidabile.
- Gancio.
- Istruzioni di montaggio e Owner's manual.
- Scatola di cartone.

## OPZIONI

- Sifoni<sup>2</sup>:
  - Sifone (standard).
  - Sifone verticale.
  - Sifone ridotto.
  - Sifone plus.
- Adattatori<sup>2</sup>:
  - Gomito 45° (Ø50/Ø40).
  - Adattatore pollici (Ø40/Ø1 1/2").
- Silicone colorato (MASI\*)<sup>2</sup>:
  - Disponibili in OP, OT, 40M, 40T, 36T, 41M, 31T, 37T, 22T.
- Mastice rapido in poliuretano (MARAPI)<sup>2</sup>.
- Disponibili pezzi di ricambio.
- Accessible System massimo 2030 mm .

## ALTERNATIVE DI MONTAGGIO

- Sep-System<sup>2</sup>.
- Grembiule per sopraelevare<sup>2</sup>.

## IMBALLAGGIO


- Individuale e altamente resistente.
- Scatola di cartone con una cornice perimetrale di compensato. Realizzato secondo le dimensioni di ogni piatto, con un coperchio avvitato, sempre in cartone, per facilitarne l'apertura all'arrivo.

<sup>1</sup> Su richiesta, è disponibile qualsiasi altro colore.


<sup>2</sup> Disponibile scheda tecnica.

PIANI


SEZIONE A




DETTAGLIO BUCO SIFONE - V



PIANTA



GRIGLIA



STAMPI DISPONIBILI (misure in mm)				
A	B	C	D	E
900	700	450	350	22
1000		500		
1100		550		
1200		600		
1300		650		23
1400		700		
1500		750		25
1600		800		
1700		850		
1800		900		
1900	950	27		
2000	1000			
800	800	400	400	22
1000		500		
1100		550		
1200		600		
1300		650		23
1400		700		
1500		750		25
1600		800		
1700		850		
1800		900		
1900	950	27		
2000	1000			

STAMPI DISPONIBILI (misure in mm)				
A	B	C	D	E
900	900	450	450	22
1000		500		
1100		550		
1200		600		
1300		650		23
1400		700		
1500		750		25
1600		800		
1700		850		
1800		900		
1900	950	27		
2000	1000			
1000	1000	500	500	22
1100		550		
1200		600		
1300		650		
1400		700		
1500		750		25
1600		800		
1700		850		
1800		900		
1900		950		27
2000	1000			

## CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

Seguite questi semplici consigli per poter godere del vostro piatto doccia SILEX® FIORA® per molti anni.

Per la pulizia quotidiana (dopo la doccia), è sufficiente risciacquare il piatto con acqua e garantire una ventilazione sufficiente del bagno.  
 Per una pulizia più profonda, risciacquare il piatto con acqua e con qualsiasi prodotto commerciale per la pulizia del bagno disponibile sul mercato e pulire con uno straccio o una spugna non abrasiva. È preferibile evitare l'uso di prodotti per la pulizia o disinfettanti che contengano alcol.  
 Neanche i prodotti abrasivi (pagliette, stracci o simili) sono adatti, perché potrebbero rovinare la superficie.

Per la manutenzione, si possono usare prodotti come spray anti-calcare per la pulizia di box doccia o simili. Questi prodotti vanno applicati sul piatto e poi risciacquati e si consiglia di usarli nelle zone o nelle città con un'acqua molto dura (con molto calcare).

Per le macchie resistenti, leggere il paragrafo "PULIRE O ELIMINARE MACCHIE RESISTENTI SU ELEMENTI IN SILEXPOL®."

## NANOBATH

La FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. ha sviluppato la tecnologia NANOBATH (basata sulla nanotecnologia), utilizzata sui suoi prodotti sanitari per conferire loro proprietà fungistatiche, batteriostatiche (ISO 22196:2007) e idrofobiche.

Tale tecnologia consiste nell'applicare uno strato superiore sopra al nostro composto, che reagisce con l'elemento trasformandone le proprietà esterne.

NANOBATH conferisce ai prodotti della FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.U. un valore aggiunto di durata illimitata, che si trasforma in molteplici vantaggi per l'utente finale:

- Maggiore sicurezza e igiene.
- Risparmio idrico e di prodotti per la pulizia e la disinfezione.
- Riduzione del rischio di riproduzione e contagio di funghi (molto adatto ai luoghi pubblici).
- Trattandosi di materiali inerti, non è un prodotto dannoso per l'utente, per cui non è necessaria nessuna misura preventiva.

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

#### N° SIO1

1 - Prodotto

#### PIATTI DOCCIA SILEX

MODELLI: EXTRAPIANO, MISTO, BORDATO, AVANT, PRIVILEGE, ESSENTIAL, TRACE, LIMITE, SILEX PLUS

2 - Nome e indirizzo:

Fiora Bath Collections, S.L.U.

Ctra. De Logroño, km 23.600 - 26300 Nájera (La Rioja) - SPAGNA.

3 - Uso previsto:

Uso domestico per igiene personale

4 - Sistema di valutazione:

Sistema 4

5 - Emittente della dichiarazione di prestazione:

Ensatec S.L. N°1668

6 - Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate	Rapporto e data
Pulibilità	Clase 1	UNE EN 14527:2006 + A1:2010	
Durabilità	Clase 1	UNE EN 14527:2006 + A1:2010	
Resistenza agenti chimici	Corretta	UNE EN 14527:2006	231394.01 4-10-2013
Resistenza allo sbalzo termico	Corretta	UNE EN 14527:2006	231393.01 4-10-2013
Absorbimento d'acqua	Corretta	UNE 127020:1999 EX	118514.02 7-10-2013
Gelività	Non gelivo	UNE 67028:1997 EX	118514.02 7-10-2013
Resistenza al colpo	Non si produce	UNE EN 14158:2004	118514.02 7-10-2013
Aderenza al supporto di base	Corretta	UNE EN 1015-12:2000	118514.02 7-10-2013
Durezza superficiale ai graffi	>7	UNE 67101/1M:1992	173410.02 4-10-2013
Resistenza allo scivolamento (Finitura Liscio)	Clase 3 (Clase 2)	UNE EN V 12633:2003	237394 26-06-2014
Resistenza all'abrasione superficiale	Clase 4	UNE-EN-ISO 10545-7	52867 18-10-2013

- Le prestazioni del prodotto di cui del punto 1 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6.
- Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità fabricant del fabricante di cui al punto 2.



Nájera, 11 di dicembre de 2019

Stefano Basile (Direttore générale)

## ALTRE PROPRIETÀ

- Coefficiente di dilatazione lineare (calore):  
0.000008 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)
- Coefficiente di dilatazione lineare (freddo):  
-0.000002 mm/°C UNE-EN ISO 10545-8:1994 (DIN UNE-EN ISO 10545-8)

## Resistenza a prodotti chimici

PRODOTTO TESTATO	TEMPO DI ESPOSIZIONE	USURA SILEXPOL®
Aceto di vino	8 h	A
Candeggina	1 h	A
Lavavetri	8 h	A
Iodio	1 min	B
Detergente generico (<5% tensioattivi anionici)	8 h	A
Sgrassatori (<5% tensioattivi anionici e poliacrilati e 5%-15% tensioattivi non ionici)	8 h	A
Anticalcare	8 h	A
Tintura per capelli (colore medio)	1 min	B
Tintura per capelli (colore oscuro)	1 min	D
Olii vegetali di consumo	8 h	A
Liquido smacchiante	8 h	A
Acetone	1 min	A
Alcol 96°	8 h	A
Acqua ossigenata	8 h	A
Mercurcromo	1 min	B
Solvente organico	1 min	A
Succo di frutta	8 h	A
Caffè	8 h	A
Vino rosso	8 h	A
Rossetto	8 h	A
Ammoniaca	8 h	A
Inchiostro	8 h	A
Pennarello indelebile	8 h	A
Penna	8 h	A
Matita	8 h	A
Acquaforte (soluzione a base di acido cloridrico)	1 h	B

La classificazione utilizzata corrisponde ai seguenti codici:

- A: Senza cambiamenti importanti visibili.
- B: Leggero cambiamento di colore.
- C: Moderato cambiamento di colore.
- D: Importante cambiamento di colore.
- E: Piccola attaccata.